

# 350 Universele lijm

## Productbeschrijving

**LIP 350** is een met vezels versterkte bind- en hechtlijm op cementbasis met speciale toevoegingen voor een verbeterde kleefkracht op lastige oppervlakken en meer gebruiksgemak.

## Toepassingen

Als mortel op metselwerk, beton, gasbeton, cementpleister en vlakke oppervlakken, pleisterplaat, spaanplaat, enz.  
Aanbevolen voor gebruik met glasvezelversterkt plaatgaas op oppervlakken die barsten kunnen vertonen.

- Voor gebruik binnen- en buitenshuis.
- Voor afwerking en hechting van structuur.
- Voor keramische tegels en vlakke oppervlakken.
- Als dunne mortel op beton en metselwerk met vlakke, machinaal gemaakte stenen.
- Als dunne mortel op oppervlakken met of zonder versterkt plaatgaas.
- Dikte: 1-5 mm.

## Bereiding

Het oppervlak mag droog of vochtig zijn, maar moet altijd stevig, dragend en vrij van afweekmiddelen zijn.

Voor het aanbrengen dient u eventuele oude verf, olie, was en resten van mortel en kalk te verwijderen.

Verwijder voor het aanbrengen van de lijm ook eventueel aanwezig vet. Dit kunt u doen met **LIP Diepe Reiniger** in een verhouding van 1:10. Geschikt voor gebruik op bijv. pleisterplaat, spaanplaat en gasbeton. Deze oppervlakken dient u eerst te primen met **LIP Primer 54** in een verhouding van 1:3.

Maak absorberende oppervlakken buitenshuis vochtig alvorens de lijm aan te brengen. Aanbevolen voor het aanbrengen van baksteenpatronen op beton, pleisterwerk of de bovengenoemde plaatsoorten.

**LIP 350** kan ook worden gebruikt voor het opvullen van diepe voegen. Voeg hiervoor per 25 kg 8 kg ovengedroogd kwartszand (0,5-2 mm) toe. Dit wordt vooral aanbevolen als er zich na het reinigen van het metselwerk nog oude verf in de voegen bevindt en een verbeterde kleefkracht nodig is. Breng vervolgens een laag **LIP 350** aan waaraan geen zand is toegevoegd.

Voer alvorens de lijm aan te brengen altijd een kleefkrachttest uit. De temperatuur, ook die van het oppervlak, moet minimaal + 5°C bedragen. Bij lage temperaturen raden we aan het werkgebied af te dekken en indien mogelijk te verwarmen.

## Mengen

Roer de 25 kg **LIP 350** grondig in 5 liter schoon, koud water totdat er een klontvrije, soepele pasta ontstaat. Laat deze 5 minuten staan en roer dan nogmaals. Breng met behulp van een troffel of een mechanisch profiel in één handeling een laag **LIP 350** met een dikte van 1-5 mm aan. Zodra de lijm uitgehard is, kan deze worden afgeschuurd of kan een afwerklaag worden aangebracht. Voor een decoratieve afwerking kunt u **LIP 350** ten slotte ook vervilten om het gewenste effect te bereiken. **LIP 350** kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt bij een temperatuur van minimaal 5°C. Vermijd hoge temperaturen, direct zonlicht en bijvoorbeeld tocht om te voorkomen dat de lijm te snel droogt.

## Afwerking

Zodra de **LIP 350** droog is, kan het oppervlak worden behandeld met een verf die geschikt is voor cementachtige oppervlakken. De droogtijd is geheel afhankelijk van de dikte van de laag, de temperatuur, de weersomstandigheden en de vochtigheid van het oppervlak. Schilderen op vochtige oppervlakken kan kalkafzetting veroorzaken. Volg de instructies van de verffabrikant voor het schilderen van cementachtige oppervlakken.

**Verbruik** Ca. 1,4 kg **LIP 350** per m<sup>2</sup>/mm.

## Kleuren Wit

## Algemeen

LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande productinformatie verwijzen we naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene instructies, ervaringen en normen binnen de plaatselijke bouwindustrie. LIP-producten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten en geschikt voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen invloed op de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom geen enkele aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Zie voor overige informatie [lip.dk](http://lip.dk) of neem contact op met de technische service van LIP op telefoonnummer: +45 64 42 13 30.



**LIP -Als er op kwaliteit wordt gebouwd!**

**LIP** BENELUX

Heythuyserweg 8 • 6085 NH Horn • Nederland  
Tel: +31 (0)6 - 54 660 123 • Fax: +31 (0)475 527967  
E-mail: [info@lipbenelux.nl](mailto:info@lipbenelux.nl) · [www.lipbenelux.nl](http://www.lipbenelux.nl)

Distributeur: