

LIP Multi Tegellijm

Toepassingen

Multi Tegellijm Grijs is een speciale, zeer flexibele tegellijm op cementbasis. De lijm is waterbestendig, vorstbestendig en anorganisch (rot niet).

LIP Multi Tegellijm is getest volgens internationale standards. CE: C2E S1

Toepassingen

Leggen en bevestigen van tegels, vloertegels, marmer, mozaïektegels, leisteen, gevelstenen, glaswol platen, rockwool platen, kunststof fineer, enzovoort. **Op:** Betonelementen, samengesteld beton, gepleisterde muren, gasbeton, Siporex, pleisterplaat, waterbestendig multiplex, geverfde oppervlakken, vinylvloeren, oude tegels, in zwembaden, koelcellen en overal waar veel reken schuifkracht vereist is.

Gietbetonnen muren en vloeren die ouder zijn dan 2 maanden. Estriklagen die ouder zijn dan 2 weken en volgens de huidige richtlijnen zijn gelegd. Lichtgewicht gasbetonelementen (max. vochtgehalte 4-8%). Volg de instructies van de fabrikant.

Gebruiksaanwijzing

Strooi al roerend 5 kg **LIP Multi Tegellijm** in ongeveer 1,6 liter water. Laat het mengsel ongeveer 5 minuten staan en roer het vervolgens goed door. De lijm is nu klaar voor gebruik. Het mengsel moet binnen 5 uur na bereiding worden gebruikt.

Voordat u **LIP Multi Tegellijm** aanbrengt, moet de ondergrond vuilen stofvrij worden gemaakt. Zo verkrijgt u een optimale kleefkracht. Breng **LIP Multi Tegellijm** met de gladde kant van een lijmkam op de ondergrond aan en trek vervolgens de gekartelde kant van de lijmkam door de lijmlaag. Druk en draai de tegels in de vochtige lijmlaag totdat 80-100% van de achterzijde van de tegels met lijm bedekt is. Til regelmatig een tegel van het oppervlak om de lijmdekking en kleefkracht te controleren.

Afhankelijk van de absorptiecapaciteit van de ondergrond kunt u de tegels tot ongeveer 15 minuten na het aanbrengen nog loshalen. Lijmresten op de tegels en in de voegen moeten worden verwijderd voordat deze opdrogen. Opgedroogde lijm in de voegen kan leiden tot kleurverschillen in het voegvulsel. Als de lijm wordt gebruikt voor dunne tegels, kunt u de lijmlaag het beste eerst gladstrijken.

Dekking

Ca. 2,5 kg per m².

Waarschuwinglabels

Plaatselijk irriterend: (Xi). **Bevat:** Calciumoxide. Bij menging met water wordt calciumhydroxide gevormd. Deze stof kan de huid en de ogen aantasten. Dit product bevat minder dan 2 mg. in water oplosbaar chromaat. Kan op een droge plaats onbepaald worden bewaard. R36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S22 Stof niet inademen. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien. S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze instructies tonen.

Aanvullende informatie

Blad met veiligheidsgegevens.



Technische gegevens

CE-classificatie: C2 TE S1

Bedrijfstemperatuur:	+5 °C - +30 °C
Mengverhouding:	5 kg LIP Multi Tegellijm Grijs voor 1,6 liter water. 5 kg LIP Multi Tegellijm Wit voor 1,4 liter water.
Gebruikstijd:	Ca. 5 uur bij 18-20 °C
Opentijd:	Ca. 15-30 min bij 18-20 °C
Beloopbaar:	Na 1-2 dagen.
Voegen:	Na 1-2 dagen.
Treksterkte, beton:	Ca. 2,2 N/mm ² *
Treksterkte, glazuur:	Ca. 2,2 N/mm ² *
Treksterkte, vinyl:	Ca. 2,7 N/mm ² *
Treksterkte, geveerd beton:	Ca. 1,8 N/mm ² *
Elasticiteit:	1,6 mm per lopende meter*
Bewaren:	Wanneer het product droog wordt bewaard, is de houdbaarheid onbepaald

* Volgens tests uitgevoerd door Deens Technologisch Instituut / Niels Bohr Instituut

LIP Multi Tegellijm moet op een droge plaats worden bewaard. Afhankelijk van de vochtigheid kunt u de tegelwand na minimaal 24 à 48 uur voegen. Voor het voegen worden LIP Voegproducten aanbevolen. Zie voor meer informatie www.lip.dk.

Algemeen

LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande productinformatie verwijzen we naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene instructies, ervaringen en normen binnen de plaatselijke bouwindustrie. LIP-producten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten en geschikt voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen invloed op de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom geen enkele aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.

Kleuren

Grijs en wit

LIP -Als er op kwaliteit wordt gebouwd!

LIP BENELUX

Heythuyserweg 8 • 6085 NH Horn • Nederland
Tel: +31 (0)475 527493 • Fax: +31 (0)475 527967
E-mail: info@lipbenelux.nl • www.lip.dk

Distributeur: