

Rapid Tegellijm

LIP Rapid Tegellijm is een speciale flexibele tegellijm op cementbasis.

LIP Rapid Tegellijm is getest volgens internationale standards. CE: C2FES1.

Toepassingen:

Leggen en bevestigen van tegels, vloertegels, marmer, mozaïektegels, leisteen, gevelstenen, glaswol platen, rockwool platen, kunststof fineer, enzovoort.

Op: Betonelementen, samengesteld beton, gepleisterde muren, gasbeton, Siporex, pleisterplaat, waterbestendig multiplex, geverfde oppervlakken, vinylvloeren, oude tegels, enzovoort. Gietbetonnen muren en vloeren die ouder zijn dan 3 maanden. Estriklagen die ouder zijn dan 2 weken en volgens de huidige richtlijnen zijn gelegd.

In zwembaden, koelcellen en overal waar veel rek- en schuifkracht vereist is, gebruikt u **LIP Multi Tegellijm**.

Gebruiksaanwijzing:

Strooi al roerend 5 kg **LIP Rapid Tegellijm** in ongeveer 1,2 liter water. Laat het mengsel ongeveer 5 minuten staan en roer het vervolgens goed door. De lijm is nu klaar voor gebruik. Het mengsel moet binnen 30 minuten na bereiding worden gebruikt. Voordat u **LIP Rapid Tegellijm** aanbrengt, moet de ondergrond vuil- en stofvrij worden gemaakt. Zo verkrijgt u een optimale kleefkracht. Breng **LIP Rapid Tegellijm** met de gladde kant van een lijmkam op de ondergrond aan en trek vervolgens de gekartelde kant van de lijmkam door de lijmlaag. Druk en draai de tegels in de vochtige lijmlaag totdat 80-100 % van de achterzijde van de tegels met lijm bedekt is. Til regelmatig een tegel van het oppervlak om de lijmdekking en kleefkracht te controleren. Afhankelijk van de absorptiecapaciteit van de ondergrond kunt u de tegels tot ongeveer 15 minuten na het aanbrengen nog loshalen. Lijmresten op de tegels en in de voegen moeten worden verwijderd voordat deze opdrogen. Opgedroogde lijm in de voegen kan leiden tot kleurverschillen in het voegvulsel. Als de lijm wordt gebruikt voor dunne tegels, kunt u de lijmlaag het beste eerst gladstrijken.

Dekking: Ca. 2,5 kg per m².

LIP Rapid Tegellijm moet op een droge plaats worden bewaard. Afhankelijk van de vochtigheid kunt u de tegels na minimaal 1,5 à 2 uur voegen.

Voor het voegen worden LIP Voegproducten aanbevolen.

Zie voor meer informatie www.lip.dk

Kleuren: Wit

Algemeen

LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande productinformatie verwijzen we naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene instructies, ervaringen en normen binnen de plaatselijke bouwindustrie. LIP-producten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten en geschikt voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen invloed op de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom geen enkele aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Zie voor overige informatie lip.dk of neem contact op met de technische service van LIP op telefoonnummer: +45 64 42 13 30.



04.2016

LIP -Als er op kwaliteit wordt gebouwd!

LIP BENELUX

Heythuyserweg 8 • 6085 NH Horn • Nederland
Tel: +31 (0)6 - 54 660 123 • Fax: +31 (0)475 527967
E-mail: info@lipbenelux.nl · www.lipbenelux.nl

Distributeur: